



APOLITEC

アポリテックマルチパワーシーラー 2液弱溶剤形エポキシ樹脂系浸透性シーラー

APOLITEC マルチパワーシーラーは、旧塗膜の種類を問わず、屋根・外壁などマルチにご使用いただけます。優れた密着性・含浸性・補強力を持ったパワーシーラーです。

主な特徴

- 1：弱溶剤で臭気が少なく、旧塗膜を侵しにくく改修に最適。
- 2：素材の深部まで浸透して優れたくさび効果を発揮。
- 3：ヘアクラックなどの劣化層・脆弱層に対してガッチリと補強。隠蔽性も良好
- 4：高密度な架橋体を造り、水分や二酸化炭素の侵入を防ぎコンクリートの中酸化・凍害を抑制
- 5：防藻・防カビ効果

用途

外部壁面の新設・改修塗装スレート、モルタル、ケイカル板などの吸い込みの多い素材

適応する下地

コンクリート・モルタル・PC板・押出成形板・フレキシブルボード・窯業系サイディングボード
ケイ酸カルシウム板・住宅用化粧スレート・スレート・ブロックなど

荷姿 / 塗布面積

15kg セット (主材 12.5kg/ 硬化剤 2.5kg) / 75 ~ 187 m² / セット (吸水の多い下地 45 ~ 75 m² / セット)

色相

白色・透明

塗 装 条 件

工法	素地 / 材料	塗回数	塗布量 (kg / m ² / 回) 下段：吸水性が多い下地	希 釈	塗装間隔 (23℃)	塗装用具
下地調整	エフロ、ゴミ、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、皮スキ、サンドペーパー、ウエスなどで除去してください。 高圧水洗浄等にて水洗いし、乾燥した清浄な面とします。					
下塗り	マルチパワーシーラー	1～2	0.08~0.20kg / m ² / 回 0.20~0.34kg / m ² / 回	希釈無し	3時間以上 7日以内	刷毛・ローラー・エアレススプレー

※シーリング面の塗装は可塑剤による塗膜汚染、剥離、収縮割れが懸念されます。施行はシーリング材が完全に硬化した後に行ってください。

※施行用具・条件・塗装間隔・所要量等は代表的なものです。施工条件により多少の幅を乗じることがあります。

※練り混ぜ後、30分以上熟成させてからご使用ください。

使用上の注意

- 1、引火性の液体ですので換気を行い火気厳禁で塗装してください。
- 2、以下の場合は、塗装できませんのでご注意ください。
 - ・天候が悪い（降雨、降雪、強風）の場合。
 - ・湿度が85%以上ある場合。
 - ・気温が5℃以下の場合や、施工後数時間以内に5℃以下になる可能性がある場合。
- 3、下地調整は確実に行ってください。
- 4、材料は0℃以下になる場所及び直射日光の当たる場所での保管は避けてください。使用後は密栓し、水やアルコール等の混入は避けて下さい。
- 5、塗り重ねは乾燥時間を厳守してください。乾燥が不十分な場合は上塗り塗装でにじむ場合があります。
- 6、色違い品による塗り重ねは避けてください。1回目の色がにじむ場合があります。
- 7、塗装終了後は直ちに器具等をシンナー洗浄して下さい。放置しますと硬化して洗浄することが難しくなります。
- 8、取扱いは、慎重に扱い、ラベルの注意事項に従って下さい。詳細についてはSDSをご参照ください。

安全衛生上の注意

●本来の用途以外に使用しないでください。 ●使用前に取扱説明書を理解してお取扱いください。 ●粉塵 / ガス / 蒸気 / スプレーなどを吸入しないでください。 ●取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。 ●必要に応じて個人用保護具を使用してください。 ●飲み込んだ場合：気分が悪いときは、医師に連絡してください。口をすすいでください。 ●粉塵、蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった時には、安静にし、必要に応じてできるだけ医師の診断を受けてください。 ●暴露した時、気分が悪いなどの症状がある場合は、医師に連絡してください。 ●緊急の洗浄剤が必要な場合、直ちに特別処置を実施する。 ●容器からこぼれたときには、砂などを散布した後処理してください。 ●施錠して子供の手の届かない場所で保管してください。輸送中も50℃以上の温度に暴露しないでください。 ●内容物 / 容器を破棄する時には、国や各自治体の規則に従って産業廃棄物として廃棄してください。 ※上記の表示は一例です。色相などにより、容器の表示とは異なる場合があります。 ◇詳細な内容、表示外の事項については、製品安全データシートをご参照ください。